



产品说明书

Technical Datasheet

2018 版

| | | | |
|------------------------|--|------------------|--|
| 材料类型 Material Type | PPA-I | 牌号 Grade Name | PPA X6T 2100-HSI |
| 材料特性 Features | <ul style="list-style-type: none"> •高韧性 •热稳定性好 •成型加工性能好 | | High toughness Heat stabilized Good molding and processing performance |
| 材料标准 Material Standard | | | |
| 供货地区 Availability | 亚太 | | Asian-Pacific |
| 加工方法 Process Method | 注射成型 | | Injection Molding |
| 外观 Appearance | 颜色可选 | | Color optional |
| 用途 Applications | 汽车, 电子电气 | | Automobile, Electrical/Electronic Applications |

通用性能 General Properties

| 序号 No. | 性能 Properties | 检验方法 Methods | 单位 Units | 典型值 Values | 测试条件 Test Conditions |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 密度 Density | ISO 1183-1 | g/cm ³ | 1.12 | 23°C |
| 2 | 收缩率 Flow Molding shrinkage | PRET Method | % | 1.2 | 23°C/48h |
| 3 | 收缩率 Transverse Molding shrinkage | PRET Method | % | 1.3 | 23°C/48h |
| 4 | 拉伸强度 Tensile Strength at Max Load | ISO 527-2 | MPa | 65 | 50mm/min |
| 5 | 断裂伸长率 Elongation at break | ISO 527-2 | % | >3 | 50mm/min |
| 6 | 弯曲强度 Flexural Strength | ISO 178 | MPa | 75 | 2mm/min |
| 7 | 弯曲模量 Flexural Modulus | ISO 178 | MPa | 2000 | 2mm/min |
| 8 | 冲击强度 Impact Strength | ISO 179-1 | kJ/m ² | Not break | 23°C |
| 9 | 缺口冲击强度 Notched Impact Strength | ISO 179-1 | kJ/m ² | >10 | 23°C |

加工参数 Processing conditions

| | | |
|-------|------------------|---------------------------------|
| 干燥条件 | Drying Cond. | 110°C *12 h(本色) & 125°C*6h (黑色) |
| 含水率控制 | Moisture Control | ≤0.2% |
| 注塑温度 | Injection Temp. | 290~330°C |
| 模温 | Mold Temp. | 80~120°C |

注：以上数据为实验典型值，真实可靠，仅作参考，不能认定为材料性能最小值。

Note: The technical data above are authentic and reliable for reference. These value cannot be defined as the minimal performance value.